

ГУДЛАЙН® ЭП-21

грунтовка цветная

ТУ 2257-002-23394220-2004



ТИП	Грунтовка двухупаковочная на основе суспензии пигментов и наполнителей в растворе эпоксидного пленкообразующего и отвердителя аминного типа.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для обеспыливания и укрепления бетонных полов.
ОСОБЕННОСТИ	Обеспечивает устойчивость к износу, полное отсутствие пыли (для чистых производственных помещений). Обладает умеренной стойкостью к химическим воздействиям, водонепроницаемостью, масло- и бензостойкостью.
ПРИМЕНЕНИЕ	Как самостоятельное покрытие. Свидетельство о государственной регистрации №RU.40.01.05.015.E.000019.05.15.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет	по согласованию с потребителем
	Внешний вид	степень блеска не нормируется
	Разбавитель	P 646
	Массовая доля нелетучих веществ	не менее 92%
	Жизнеспособность	не менее 40 мин при +20°C после разбавления растворителем на 30-50%
	Теоретический расход	0,25–0,5 кг/м² в зависимости от впитывающей способности бетона
	Плотность	1,0 кг/л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Новая бетонная поверхность: цементный клей (цементное молочко) удалить абразивоструйным или шлифовальным оборудованием. Для бетонных полов с упрочненным верхом допускается только дробеструйная обработка. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом.

Старая бетонная поверхность: жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить промывкой водой под давлением, абразивоструйным или шлифовальным оборудованием или травлением. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием. Если поверхность основания соответствует пределам допусков, разрешенных СНиП 3.04.01, не загрязнена битумом и маслами, не покрыта старой отслаивающейся краской и не имеет иных загрязнений, обработку поверхности абразивоструйным или шлифовальным оборудованием проводить необязательно.

Подготовка композиций: тщательно перемешать основу и смешать с отвердителем в соотношении указанном в паспорте качества. После тщательного перемешивания смесь разбавить растворителем на 30-50%.

Условия нанесения: температура от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха не более 90%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Нанесение: Валиком или кистью. Вне помещений или в помещениях с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией допускается нанесение методом безвоздушного распыления. Рекомендуются 1-2 слоя.

Время отверждения: при необходимости второй слой ГУДЛАЙН ЭП-21 наносить при температуре +20°C через 14 часов. Время выдержки до начала эксплуатации не менее 7 суток при температуре выше +15°C.

ВНИМАНИЕ! При более низкой температуре отверждение замедляется.

Очистка инструмента: для очистки инструмента и оборудования использовать растворители марки P-646, ацетон.

ХРАНЕНИЕ

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от -40 °C до +35 °C.

Гарантийный срок хранения основы 12 месяцев с даты изготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ

Используется при температуре от -30 °C до +50 °C.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»

Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru

Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на **vmp-holding.ru**